

Desso Textiele vloerbedekking - Tegels




The Floor is Yours



Sand


Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Solution dyed	
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester - polyamide vlies	
Rug	ISO 2424	Gemodificeerde bitumen Polyver® - Polyscan®	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5,5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2,4
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4200
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	600
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	440
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,183
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1970
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 2	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	24
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0,01 0,03 0,04 0,16 0,26 0,31
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,036
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	5DF33509	


 Geproduceerd door:
 Desso BV
 PO Box 169
 NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
 0493-CPD-0002



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com



2-8-2010 NL