

PLANET PROJECT



Specificatie volgens EN 1307

PROJECT TAPIJT

| | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Gebruiksclassificatie | EN 685 | | klasse 32 en 23 |
| Toepassing | Project gebruik | | kantoren, showrooms, winkels, restaurants, etc. |
| | Woon gebruik | | intensief woon gebruik |
| Eigenschappen | Project gebruik | | trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 3, brandvertragend Cfl-s 1 |
| Breedte | | cm | 400 |
| Poolmateriaal | | | 100% polyamide Solution Dyed XENTRYS |
| Garen | | | 3 draads, hoog getwijnd, geheaset en gefriseerd |
| Speciale gareneigenschap | | | bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig |
| Verfmethode | | | solution dyed in 3 kleuren |
| Vuilwerend | | | Scotchgard |
| Rugmateriaal | | | actionback |
| Drager | | | p.p. bandjesweefsel met vlies |
| Poolgewicht | ISO 2424 | g/m ² | 1200 |
| Totaalgewicht | ISO 8543 | g/m ² | 2275 |
| Poolhoogte | ISO 1766 | mm | 5,0 |
| Totaalhoogte | ISO 1765 | mm | 7,0 |
| Noppenaantal | ISO 1763 | m ² | ca. 184.000 |
| Lichtechtheid | ISO 105B02 | | ≥ 5 |
| Wrijftechtheid | ISO 105X12 | | 4-5 |
| Waterbestendigheid | ISO 105E01 | | 4-5 |
| Electrostatische oplading | EN 1815 | kV | ≤ 2,0 |
| Verticale weerstand | ISO 10965 | | < 10 ¹⁰ |
| Horizontale weerstand | ISO 10965 | | < 10 ¹⁰ |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 140-8 | dB | ca. 23 |
| Naadvastheid | EN 1815 | | voldoet |
| Warmtedoorlaatweerstand | ISO 8302 | m ² K/W | < 0,17 |
| Brandbaarheid | EN 13501-1/9239-1 | | Cfl-s 1 |
| Slipbestendigheid | EN 14041 | | DS (antislip) |
| Comfortklasse | EN 1307 | klasse | 3 |
| Eigen kleuren | vanaf | | 5000 |
| Getest | Universiteit Gent | test nr. | 11-666 |
| GUT nummer | | | aangevraagd |
| Garantie | op slijtage | | 7 jaar |

UNIVERSITEIT GENT
test nr. **11-666**

GETEST
in een erkend onafhankelijk testlaboratorium.

CE
EN 14041
GUT
getest op schadelijke stoffen
aangevraagd

CE
EN 14041
Cfl-s1
DS
EN 1307

garen dyed solution geverfd

SDN
solution dyed nylon
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl